

# Brugarolas



Lubricantes Industriales



## ANTICORROSIVOS



**Brugarolas** dispone de una extensa gama de productos anticorrosivos que cubren las necesidades más exigentes en cuando a la protección temporal de todo tipo de piezas.

En este monográfico se detallan los principales productos de nuestra gama, desde productos con disolventes y desplazantes de agua para proteger piezas que provengan de zona húmeda, así como anticorrosivos de película cerosa para larga protección incluyendo transporte marítimo.

## ANTICORROSIVOS BASE DISOLVENTE DE PELICULA ACEITOSA

### RUST KEEPER 555

| Características                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de película                           | Aceitosa muy fina |
| Viscosidad a 40°C                          | 1,5               |
| Punto de inflamación, °C                   | 40                |
| Disolvente                                 | SI                |
| Desplazante de agua                        | SI                |
| Camara de niebla salina (ASTM B117), horas | 48                |
| Cabina de humedad (DIN 50017), ciclos      | 50                |
| Poder cubriente 25°C (m²/kg)               | --                |
| Espesor, micras                            | 2,8               |

### RUST KEEPER 999-MI

| Características                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de película                           | Aceitosa muy fina |
| Viscosidad a 40°C                          | 5                 |
| Punto de inflamación, °C                   | 70                |
| Disolvente                                 | SI                |
| Desplazante de agua                        | SI                |
| Camara de niebla salina (ASTM B117), horas | 90                |
| Cabina de humedad (DIN 50017), ciclos      | >30               |
| Poder cubriente 25°C (m²/kg)               | 58                |
| Espesor, micras                            | 7,8               |

### RUST KEEPER EXTRA FLUIDO

| Características                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Tipo de película                           | Aceitosa |
| Viscosidad a 40°C                          | 10       |
| Punto de inflamación, °C                   | 68       |
| Disolvente                                 | SI       |
| Desplazante de agua                        | NO       |
| Camara de niebla salina (ASTM B117), horas | 55       |
| Cabina de humedad (DIN 50017), ciclos      | 50       |
| Poder cubriente 25°C (m²/kg)               | 67       |
| Espesor, micras                            | 12,7     |





**ANTICORROSIVOS BASE DISOLVENTE DE PELICULA CEROSA**

**RUST KEEPER 922**

| Características                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tipo de película                           | Cerosa |
| Viscosidad a 40°C                          | 3      |
| Punto de inflamación, °C                   | 40     |
| Disolvente                                 | SI     |
| Desplazante de agua                        | NO     |
| Cámara de niebla salina (ASTM B117), horas | 70     |
| Cabina de humedad (DIN 50017), ciclos      | >60    |
| Poder cubriente 25°C (m²/kg)               | 44     |
| Espesor, micras                            | 7      |

**RUST KEEPER 923**

| Características                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tipo de película                           | Cerosa |
| Viscosidad a 40°C                          | 11     |
| Punto de inflamación, °C                   | 40     |
| Disolvente                                 | SI     |
| Desplazante de agua                        | NO     |
| Cámara de niebla salina (ASTM B117), horas | 165    |
| Cabina de humedad (DIN 50017), ciclos      | >60    |
| Poder cubriente 25°C (m²/kg)               | 20     |
| Espesor, micras                            | 23     |

**RUST KEEPER 924**

| Características                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tipo de película                           | Cerosa     |
| Viscosidad a 40°C                          | Semi-pasta |
| Punto de inflamación, °C                   | 40         |
| Disolvente                                 | SI         |
| Desplazante de agua                        | NO         |
| Cámara de niebla salina (ASTM B117), horas | 450        |
| Cabina de humedad (DIN 50017), ciclos      | >60        |
| Poder cubriente 25°C (m²/kg)               | 9          |
| Espesor, micras                            | 65         |





## ANTICORROSIVOS EXENTOS DE DISOLVENTES

### RUST KEEPER 5000

| Características                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Tipo de película                           | Aceitosa |
| Viscosidad a 40°C                          | 14       |
| Punto de inflamación, °C                   | 150      |
| Disolvente                                 | NO       |
| Desplazante de agua                        | SI       |
| Cámara de niebla salina (ASTM B117), horas | 40       |
| Cabina de humedad (DIN 50017), ciclos      | 60       |
| Poder cubriente 25°C (m <sup>2</sup> /kg)  | 118      |
| Espesor, micras                            | 10       |

### RUST KEEPER S

| Características                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de película                                              | Aceitosa  |
| pH de la emulsión al 10% agua destilada                       | 9,4 – 9,6 |
| Factor corte ácido                                            | 1         |
| Disolvente                                                    | NO        |
| Cámara de niebla salina emulsión 20% en agua de 5 °HF, horas  | 50        |
| Cámara de niebla salina emulsión 20% en agua de 20 °HF, horas | 40        |

### RUST KEEPER S-M

| Características                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de película                                             | Aceitosa  |
| Viscosidad a 40°C                                            | 39        |
| Punto de inflamación, °C                                     | 150       |
| Disolvente                                                   | NO        |
| pH de la emulsión al 10% agua destilada                      | 9,1 – 9,6 |
| Factor corte ácido                                           | 1,05      |
| Cámara de niebla salina emulsión 20% en agua de 5 °HF, horas | >24       |
| Factor refractómetro                                         | 0,95      |

