

Brugarolas



**PRODUCTOS PARA
DEFORMACION METALICA**



Aceites puros para estampación y embutición de aceros aleados

Denominación	Viscosidad a 40°C, cSt	Aplicación
BESTRIL 405	185	Embutición profunda de acero
BESTRIL 410	90	Estampación y embutición de acero, fácil desengrase.
BESTRIL 411	72	Estampación y embutición de acero
BESTRIL 435	28	Estampación y embutición de acero, troquelado
BESTRIL 450	180	Estampación y embutición de acero, fácil desengrase
BESTRIL 470	570	Embutición profunda de acero
BESTRIL ELM-397	7	Estampación y embutición de chapa de acero
ELM-357	61	Corte fino de acero altamente aleado hasta 8 mm, sin cloro



Aceites puros para estampación y embutición de aceros inoxidables

Denominación	Viscosidad a 40°C, cSt	Aplicación
BESTRIL 388	300	Embutición profunda de acero inox. Producto exento de cloro
BESTRIL 440	70	Producto exento de cloro
BESTRIL 440-HV	130	Embutición profunda de acero inox. Producto exento de cloro
BESTRIL 610	225	Embutición profunda de acero y acero inoxidable
BESTRIL 630	930	Embutición profunda de acero y acero inoxidable
BESTRIL 650	99	Estampación de acero y acero inoxidable



Aceites puros para estampación y embutición de aluminio

Denominación	Viscosidad a 40°C, cSt	Aplicación
BESTRIL 248	6	Troquelado y estampación de aluminio. Desengrase térmico
BESTRIL 249	20	Estampación y doblado de tubos de aluminio
BESTRIL 253	62	Embutición de tapones de aluminio. Matrices progresivas
BESTRIL 260	2	Estampación de aluminio. Desengrase térmico
BESTRIL 265 C	2	Troquelado aletas de aluminio. Desengrase térmico
BESTRIL 265 D	2	Troquelado aletas de aluminio. Desengrase térmico
BESTRIL ELM-209	79	Embutición de tapones de aluminio. Matrices progresivas
BESTRIL ELM-367/2	1	Troquelado de aletas de aluminio para intercambiadores de calor
BESTRIL ES50	49	Estampación de terminales de cobre y sus aleaciones
ELM-107	112	Embutición de tapones de aluminio en máquinas transfer

Fluidos evaporables



Denominación	Punto de inflamación, °C	Aplicación
BESPRUB 50	50	Estampación de aluminio
BESPRUB 60	55	Estampación de aluminio
BESPRUB 70	75	Estampación de aluminio
BESTRIL 545	59	Troquelado de acero, espesor hasta 6mm
BESTRIL 570	66	Troquelado de acero y acero inoxidable
BESTRIL 575	43	Estampación de acero, cobre y aluminio
BESTRIL 580	58	Estampación de acero, cobre y aluminio
BESTRIL 585	85	Conformado de chapa galvanizada
BESTRIL 590	58	Conformado de chapa galvanizada
BESTRIL 595	61	Corte de chapa magnética en máquinas de alta velocidad
BESTRIL 597	52	Estampación de acero, cobre y aluminio
BESTRIL 715	110	Estampación y troquelado de acero
BESTRIL 868	-	Estampación y troquelado de acero, doblado de tubo

**Productos solubles en agua para estampación de aceros y aceros inoxidable**

Denominación	Viscosidad a 40°C, cSt	Aplicación
BESPAST FRK	-	Estampación y embutición profunda de acero inoxidable
BESPAST PRX/TK	-	Estampación y embutición profunda de acero inoxidable
BESTRIL ELM-334	152	Estampación y troquelado de acero y chapa galvanizada
BESTRIL ELM-334D10	-	Estampación y troquelado de acero y chapa galvanizada
BESTRIL ELM-334D20	-	Estampación y troquelado de acero y chapa galvanizada
ELM-296	160	Estampación de chapa galvanizada

